



FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/1

PP (POLIPROPILENO)

BRANCO DSP

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

O PP (POLIPROPILENO) É UM REVESTIMENTO DECORATIVO INOFENSIVO DO PONTO DE VISTA ECOLOGICO E BIOLOGICO, UMA VEZ QUE PROVEM MAIORITARIAMENTE DE POLÍMEROS POLIOLEFINOS. LIVRE DE COMPONENTES DE HALOGENEO NAO CONTEM PVC.

PP SOLID	REVESTIMENTO DE SUPERFICIE FOLHA PP REVESTIMENTO PRIMARIO	0.18MM ±0.02
REQUISITOS À ABRASÃO (DIN 68861/2)		≥400
REQUISITOS QUIMICOS (DIN 68861/1)		CLASS 1C
REQUISITOS AO CALOR SECO (DIN 68861/7)		CLASS 7C (=100°C)
REQUISITOS AO CALOR HÚMIDO (DIN 68861/8)		CLASS 8B (=70°C)
SOLIDEZ À LUZ (DIN EN ISO 4892-2)		4

AS CORES DEVEM SER AFINADAS MEDIANTE AMOSTRAS.

LIMPEZA

O ACABAMENTO DAS FACES E RESPECTIVAS ORLAS DEVE SER LIMPO COM UM PANO MACIO, NÃO ABRASIVO, LIGEIRAMENTE HUMEDECIDO COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE E DETERGENTE NEUTRO. DEVE SER ELIMINADO QUALQUER RESTO DE HUMIDADE IMEDIATAMENTE COM PANO SECO E MACIO.
O METODO DE LIMPEZA RECOMENDADO DEVE SER SEMPRE APLICADO INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE PRODUTO (PORTA, ARO, EXTENSOR, GUARNIÇÃO, RODAPE, APAINELADO OU OUTRO) E INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE SUBSTRATO (MDF HIDROFUGO, MDF STD, AGLOMERADO, LAMELADO OU CONTRAPLACADO).

NOTAS: _TODAS AS CORES SOB CONSULTA, SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
_NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL.AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
_ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS PARA ENCOMENDA ACONSELHA-SE CONSULTA DA AMOSTRA REAL.
_DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE